

ULTRALIT PROTECT

PRZEZNACZONY DO ZABEZPIECZANIA I OCHRONY
POWIERZCHNI TAKICH JAK: BETON, LASTRYKO, KOSTKA BRUKOWA,
KAMIEŃ, INNE POWIERZCHNIE MINERALNE. DO POSADZEK I ŚCIAN.

OPIS

KONCENTRAT w proporcji 1:1 z wodą

ULTRALIT PROTECT jest jednoskładnikowym roztworem nieżółknących żywic akrylowych na bazie wody. Niezawierający rozpuszczalników, odporny na promieniowanie UV środek uszczelniający, zaprojektowany w celu ochrony dekoracyjnego/budowlanego betonu stosowanego na podłogach i ścianach (beton polerowany, lastryko, podłogi z suchym zacieraniem, beton wylewany na miejscu, kostka brukowa), który wymaga ochrony przed zabrudzeniem, wykwitami, utratą koloru, działaniem warunków atmosferycznych, mrozem itp., aby uniknąć skutków degradacji spowodowanej upływem czasu. ULTRALIT PROTECT nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz i może być aplikowany na każdym chłonnym betonie z dowolnym rodzajem wykończenia (od gładkiego do chropowatego).

KORZYŚCI

- przyjazny dla użytkownika (na bazie wody)
- można stosować wewnątrz i na zewnątrz (odporny na promieniowanie UV)
- odporny na wodę, olej i brud
- chroni przed wykwitami
- odporny na warunki atmosferyczne
- chroni przed blaknięciem kolorów
- długa trwałość i wysoka odporność na ścieranie

MOŻNA STOSOWAĆ NA POSADZKI BETONOWE W OBIEKTACH TAKICH JAK

- centra handlowe
- supermarkety
- hangary samolotowe
- parkingi
- magazyny
- centra dystrybucyjne
- zakłady produkcyjne
- placówki medyczne
- biurowce i inne

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Postać	Biały płyn możliwe podbarwienie
Ciężar właściwy	1,07 gr/cm ³
pH	7-8
Temperatura zamarzania	0°C
Roztwór	KONCENTRAT w proporcji 1:1 z wodą
Okres trwałości	1 rok w oryginalnie zamkniętym opakowaniu

OPAKOWANIE



ULTRALIT PROTECT pakowany jest w
5, 20, 30-litrowe pojemniki, 200 litrowe beczki

SZACUNKOWE WSPÓŁCZYNNIKI KRYCIA

Wydajność 1 litra mieszanki - średnio około 8-16 m²
w zależności od jakości podłoża.

ZASTOSOWANIE

Środki ostrożności / ograniczenia:

- Chroń przed zamarznięciem.
- Zawsze oczyść powierzchnię, aby usunąć brud, mleczko, związki utwardzające lub powłoki, które mogą uniemożliwić ULTRALIT PROTECT przez nią przeniknąć.

ULTRALIT PROTECT

**PRZEZNACZONY DO ZABEZPIECZANIA I OCHRONY
POWIERZCHNI TAKICH JAK: BETON, LASTRYKO, KOSTKA BRUKOWA,
KAMIEŃ, INNE POWIERZCHNIE MINERALNE. DO POSADZEK I ŚCIAN.**

- Nakładać tylko wtedy, gdy temperatura będzie przekraczać 2°C przez co najmniej 4 godziny po aplikacji.
- Chronić powierzchnie obrobioną ULTRALIT PROTECT przed kontaktem z wodą co najmniej przez 24 godziny po nałożeniu.
- Chronić powierzchnie metalowe, szklane, drewniane, malowane przed kontaktem z ULTRALIT PROTECT. Po przypadkowym nałożeniu produktu na te powierzchnie umyć je niezwłocznie czystą wodą.
- Produkt może nieznacznie przyciemnić posadzkę po nałożeniu

PROCEDURA NAKŁADANIA

- Rozcieńcz koncentrat w proporcji 1:1 z wodą (przykład - 0,5 litra koncentratu + 0,5 litra wody).
- Nałóż rozcieńczony produkt na powierzchnię wałkiem do farb akrylowych lub za pomocą natryskiwacza, a następnie rozciągnij produkt mopem z mikrofibry. Zaleca się wykonanie dwóch aplikacji w odstępie pół godziny. Pozwala to na kapilarne wchłanianie produktu, penetrację w najgłębsze warstwy oraz pełną i równomierną konsolidację. Zabieg ten zmniejsza mikroporowatość, co prowadzi do niższej absorpcji wody i ogranicza kruchość, zachowując jednocześnie finalny wygląd zabezpieczonej powierzchni. Wysoka odporność na promieniowanie UV i żółknięcie zapewnia wyjątkową trwałość w czasie.
- **Wydajność:** Każda warstwa powinna być nakładana w ilości 50–70 g/m², co odpowiada pokryciu 8-16 m² na litr rozcieńczonego produktu przy 2 warstwach.
- **Polimeryzacja:** Proces polimeryzacji osiąga **96% skuteczności w ciągu 24 godzin**. Powierzchnia nadaje się do chodzenia i użytkowania po około **3 godzinach**. Czyszczenie należy przeprowadzać dopiero po **6 dniach**, gdy polimeryzacja jest wystarczająca.
- **Ochrona przed wilgocią:** W przypadku powierzchni narażonych na działanie wody lub wilgoci należy chronić je przed wilgocią przez **co najmniej 24 godziny** po aplikacji.

KONSERWACJA

Nie stosować kwasowych środków czyszczących (o pH poniżej 7) do konserwacji obrobionych posadzek. Chociaż ULTRALIT PROTECT poprawi odporność posadzki betonowej na powstawanie plam, niektóre produkty kwasowe mogą je tworzyć w przypadku pozostawieniu tych produktów na powierzchni. Usuwać produkty kwasowe natychmiast po rozpyleniu, aby zminimalizować ewentualne uszkodzenia. Codzienne usuwanie pyłu z powierzchni za pomocą mopa z mikrofibry lub suchego mopa do pyłu pomoże utrzymać pożądany efekt.

BEZPIECZEŃSTWO / INFORMACJE ZDROWOTNE

PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI.

Nie spożywać. W przypadku połknięcia wypić dużą ilość wody. Nie wywoływać wymiotów. Natychmiast skontaktować się z lekarzem. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, gdy nie jest używany. Podczas pracy nosić okulary ochronne i rękawice. W przypadku dostania się produktu do oczu natychmiast przepłukać je czystą wodą i skonsultować się z lekarzem, jeśli podrażnienie nie ustępuje. Dodatkowe środki ostrożności, informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz procedury pierwszej pomocy znajdują się w Karcie Charakterystyki.

WSPARCIE KLIENTÓW:

ULTRALIT PROTECT dostępny jest na całym świecie. W celu uzyskania wsparcia technicznego, informacji o produkcie i danych kontaktowych sprzedawców – prosimy odwiedzić naszą stronę internetową: **www.ultralit.eu** lub przesłać zapytanie na adres **info@ultralit.eu**